

gräfix[®] 34 fein

Mittelbettmörtel auf Trass-Basis

Klebmörtel zum Verlegen von Naturstein- und Keramikplatten

Mörtelbettstärke: 5 - 15 mm

geeignet für Fußbodenheizung

gräfix 34 fein: Kunststoffvergüteter Werk trockenmörtel auf Zement-Basis mit Kalksteinsand bis 0,8 mm und Trassmehl feinsten Mahlung; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten.

Verwendung: **gräfix 34 fein** ist ein Mittelbettmörtel zum Verlegen von großformatigen Platten mit starker Profilierung auf der Rückseite, wenn eine feinere Mörtelsieblinie verglichen zu **gräfix 34** benötigt bzw. gewünscht wird. Naturstein- und Keramikplatten auch unterschiedlicher Dicke können auf unebenem Untergrund im Innen-, Außen- und Nassbereich verlegt werden. Das besondere Mischungsverhältnis von Trass und Zement unterdrückt die Graurandbildung, zu der manche Plattenbeläge neigen.
*Anmerkung: Anhydrit-Fließestrich unbedingt mit **Rabolin 190** Estrichgrundierung vorbehandeln.*

Verarbeitung: Ein Sack **gräfix 34 fein** wird mit ca. 6,0 - 6,5 Liter Wasser im Mischer bzw. mit dem Quirl gemischt und ergibt ca. 17,5 Liter Verlegemörtel. Nach einer Reifezeit von ca. 10 Minuten wird der angemischte Mörtel nochmals gut durchgemischt. In Bädern, auf Balkonen und Terrassen muss auf eine hohlraumfreie Verlegung geachtet werden. Die Mörtelbettstärke beträgt 5 - 15 mm.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: · in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (48 Sack je Palette = 1,2 t)

Technische Daten:

Frishmörtelgewicht:	1780 g/l
Festmörtelrohddichte:	1650 g/l
Druckfestigkeit:	M 10
Ergiebigkeit:	25 kg mit ca. 6,0 - 6,5 l Wasser = ca. 17,5 l Frishmörtel eine Tonne mit ca. 250 l Wasser = 700 l Frishmörtel

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
Kalk- und Schotterwerk 09192 99 55-0 (Werk)
91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 34 fein
Stand: Februar 2005